



198152, г. Санкт-Петербург,  
ул. Краснопутиловская, д.69а,  
+7(964)369-85-06  
e-mail: avtocomplex@bk.ru



## Техническое описание RETTET Hell Hohlraumschutz

Антикоррозионный состав для обработки скрытых полостей и сечений кузова.

### Свойства и преимущества продукта

RETTET Hell – Уникальный материал, адаптированный под российский климат и максимально усиленный по таким параметрам как:

- пенетрация – проникающая способность, которая отлично пропитывает продукты коррозии. Специальные компоненты активизируют субстанцию к расползанию по поверхности при нанесении.

- тиксотропность – уникальная способность восстановления покрытия при механических повреждениях.

- постоянная активная защита - покрытие всегда остается эластичным и мягким, обеспечивая первоклассную консервацию скрытых полостей.

- материал не содержит токсических веществ типа толуола, потому относительно безопасна для здоровья, ЛКП, пластиковых и резиновых изделий.

После полного высыхания образует прочную пленку, обеспечивая многолетнюю защиту поверхности днища и колесных арок от агрессивного воздействия воды, грязи, средств, используемых для активизации таяния снега, а также иных внешних факторов.



### Описание состава

Представляет собой суспензию из высокомолекулярных восковых соединений, технических вазелинов, пластификаторов, сложных смол, ингибиторов коррозии, модификаторов ржавчины.

### Физические характеристики

Однородная вязкая жидкость светло-желтого цвета с мягким запахом.

### Химические характеристики

<b>Массовая доля нелетучих веществ, не менее:</b>	<b>53%</b>
<b>Плотность при температуре +20С:</b>	<b>0,79-0,88 г/см3</b>
<b>Морозоустойчивость сухой пленки:</b>	<b>до – 100С</b>
<b>Температура каплепадения твердого покрытия, не менее:</b>	<b>120С</b>
<b>Солеустойкость покрытия по ГОСТ-9401 (солевой туман), не менее:</b>	<b>2000 ч</b>
<b>Время высыхания до степени 3, не более:</b>	<b>48 ч</b>

### Рекомендуемая толщина сухого покрытия

для скрытых полостей 200 – 250 мкм  
для открытых полостей 100 – 150 мкм

### Расход (стандартный VW "Golf")

**1 - 1,5 л**

### Подготовка поверхности и применение состава

Состав наносится на сухую чистую поверхность. Скрытые полости желательно продуть сжатым воздухом. Непосредственно перед применением материал рекомендуется взбалтывать с целью гомогенизации компонентов. Нанесение производится как воздушным, так и безвоздушным методом. Высокая степень очистки состава позволяет использовать распылители с очень малым диаметром сопла.

### Техника безопасности

Хранить и распылять вдали от источников огня. Работать в проветриваемом помещении. При распылении использовать перчатки и респираторы с угольным фильтром.

### Гарантийный срок хранения

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи покупателю.

### Упаковка

Металлические бочки емкостью 50, 100 и 208 литров.

Производитель: "РЕТТЕР ГмБХ", Франкфуртер Штрассе 202, 38122, Брауншвейг, Германия ("RETTET GmbH", Frankfurterstrasse 202, 38122 Braunschweig, Germany)